



SCHEDA  
TECNICA

1110

# ANTICA CALCE DEL METAURO



## LINEA DECORATIVA

### 1. DESCRIZIONE

Rivestimento a base di grassello di calce, a finitura semilucida. Permette dopo opportuna lavorazione, di creare effetti decorativi di particolare pregio.

#### Classificazione UNI 8681

Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti vinilversatici (C.4.C.0.A.1.FA)

#### Classificazione UNI EN 13300

Decorazione

#### Destinazione d'uso

Interni

#### Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

#### Confezioni

6 kg 20 kg

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Aspetto	semilucido
pH	8-9
Residuo secco in peso	67 ± 2
Colore	bianco o cartella colori

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)	alta: > 150 g/(m <sup>2</sup> d)
Finitura semilucida	

### 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.

#### Su muri nuovi in interno.

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da parti non aderenti od in via di distacco, oli e grassi. Dato l'aspetto di finitura lucida il supporto deve essere planare. Poiché il potere livellante de L'ANTICA

CALCE DEL METAURO è limitato, se necessario, rasare con STUCCO IN PASTA SIVAC, in una o più passate a seconda dello stato del fondo, quindi a rasatura ultimata e perfettamente essiccata, applicare una mano di SIVACFIX.

#### **Su muri vecchi**

Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d'arte, fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Applicare una mano di SIVACFIX

#### **DILUIZIONE:**

Pronto uso o max 3 % con temperature maggiori di 25 °C

#### **ESSICCAZIONE:**

5- 6 ore circa

#### **ATTREZZI:**

Spatola americana in acciaio inox

#### **PULIZIA STRUMENTI:**

Acqua

#### **RESA PRATICA:**

600 800 g/m<sup>2</sup>

#### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla formula del colore prescelto dalla lattina del toner corrispondente e versarla completamente nella latta de L'ANTICA CALCE METAURO. Miscelare omogeneamente fino ad ottenere una miscela uniforme.

#### **APPLICAZIONE:**

Applicare il prodotto con spatola americana in acciaio o acciaio inox, cercando di eseguire una stesura regolare nei movimenti. Nella prima stesura non è necessaria la lucidatura, ma è importante che la stesura sia uniforme e perfettamente planare. A distanza di 6-8 ore procedere all'applicazione di una seconda mano, avendo cura di controllare che nell'applicazione precedente non vi siano imperfezioni. Eventualmente carteggiare. Applicare, sempre a distanza di 6-8 ore, una terza mano, applicando il prodotto con passate sovrapposte regolari, utilizzando il tagli della spatola per tirare il prodotto.

#### **LUCIDATURA:**

il prodotto può essere lucidato in vari modi:

Nel momento dell'applicazione, meglio se con spatola d'acciaio, si può tirare il prodotto con il taglio della lama nella fase in cui inizia ad essiccare fino ad ottenere l'effetto lucido.

Dopo due o tre giorni dall'applicazione il prodotto può essere lucidato manualmente o con mezzi meccanici, con carta abrasiva finissima tipo 2000 o con panno di lino

Dopo uno o due giorni si può procedere alla lucidatura con cere naturali applicate con panno.

#### **NOTE:**

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

#### **SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ANTICA CALCE DEL METAURO**

Data di revisione: 08/01/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €

90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &

p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008